

Teknik broşür

FLEX MS-45

Elastomerik yapıştırıcı ve dolgu

Açıklama

Hibrid polimerik reçine esaslı, tek bileşenli, elastomerik yapıştırıcı ve mastik.

- 40°C ila +90°C arasındaki sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklılık
- Her tip yapı malzemesine mükemmel yapışma.
- Yüksek esneklik.
- Yıpranmaya ve dış hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık.
- Astar olmadan dahi ıslak alt tabakalara yapışır.
- Mantar oluşumunu önler.
- Sertleştikten sonra boyanabilme.

Uygulama alanları

FLEX MS-45, bina içi ve bina dışındaki cam, alüminyum, ahşap, granit, mermer, PVC vb. gibi yapı malzemelerinde 3-40 mm genişliğindeki dikey ve yatay derzlerin kapatılmasına uygundur. Aynı zamanda farklı alt tabakalara elastik yapıştırma için uygundur. Suya batmış durumdaki ya da doğrudan gıda ürünlerine temas eden derzler için tavsiye edilmez.

Teknik veriler

Baz:	hibrid polimerik reçine
Renk:	beyaz, gri, kızıl kahve
Uygulama sıcaklığı:	+5°C ila +40°C arası
Kabuk bağlama:	30-45 dak sonra
Olgunlaşma hızı:	2-3 mm/gün
Derz hareket kabiliyeti:	± %25
Elastik kazanım:	yaklaşık %95
SHORE A'ya göre sertlik:	40
Kopma uzaması: (ISO 8339)	%500

Kullanım talimatları

1. Alt tabaka

Alt tabaka toz, gevşek parçacık, yağ, vb.'den arındırılmış olmalıdır. Derzin boya fırçası veya tel fırça ile temizlenmesi ve daha sonra üzerine basınçlı hava uygulanması tavsiye edilir. Derz kenarlarında istenmeyen lekeleri önlemek için kenarlara kendiliğinden yapışan bir bant uygulanır ve sonrasında bu bant derz kapatıldıktan hemen sonra sökülür (kabuk oluşumu öncesi).

2. Uygulama

Kartuşu özel tabancaya yerleştirin ve deliği, derzin içine girmeyecek, sadece kenarlara dokunarak kayarak ilerleyecek şekilde eğimli olarak kesin. FLEX MS-45'i, kartuşu 45o'lık bir açıyla derz eksenini boyunca ilerleterek uygulayın. Halen tazeyken mala ile mastiği düzleyin.

Uygulamada kullanılan aletlerin temizlenmesi: Aletler, malzeme halen tazeyken standart solventler ile iyice temizlenmelidir. Malzeme sertleşirse araçlar mekanik olarak temizlenebilir.

Tüketim

Genel tüketim: 1 kartuş/10 lineer metre.

Ambalaj

- 280 ml'lik kartuşlar, beyaz, gri ve kızıl kahve renklerde mevcuttur.
- 600 ml sosis, gri olarak mevcuttur.

Notlar

Ürünün raf ömrü, kuru ve don şartlarının olmadığı ortamda muhafaza edilmek kaydıyla üretim tarihi itibarıyla en az 12 aydır.

İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60
Faks: +90 212 538 97 12

www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr