

FLEX PU-50 S

Çözücü içeren poliüretan yapıştırıcı ve mastik

Tanım

FLEX PU-50 S, aşağıdaki özellikleri sağlayan tek bileşenli, çözücü içeren bir poliüretan yapıştırıcı ve dolgu mastiğidir:

- 20°C ile +90°C arası sıcaklık dalgalanmalarına dayanıklılık.
- Her tip yapı malzemesine mükemmel yapışma.
- Yüksek esneklik.
- Yıpranmaya karşı (UV ışınları ve dış hava koşulları) mükemmel dayanıklılık.
- Sertleşme sonrası sadece suda çözünür boyalar ile badana özelliği.

Uygulama alanları

FLEX PU-50 S, iç veya dış cephelerdeki beton, alüminyum, çelik, ahşap, cam, doğal ve sentetik taş, vb. gibi farklı yüzeyler üzerindeki 5-30mm kalınlığındaki dikey ve yatay derzlerin kapatılması, ayrıca bu malzemelerin yapıştırılması için de uygundur.

Teknik veriler

Baz malzeme:	poliüretan
Renkler:	beyaz, gri
Uygulama sıcaklığı:	+5°C ila +40°C arası
Kabuk bağlama:	35-40 dak sonra
Olgunlaşma hızı:	4 mm/gün
İzin verilen derz hareketi:	± %20
Elastik kazanım:	> %80
SHORE A'ya göre sertlik:	50 ± 3
Çekme dayanımı (ISO 53504):	3 N/mm ²
%100 uzama katsayısı (ISO 53504):	1,4 N/mm ²
Kopma uzaması: (ISO 53504)	%350

Kullanım talimatları

1. Alt tabaka

Alt tabaka kuru olmalı, üzerinde toz, gevşek parçacık, yağ, vb. bulunmamalıdır. Derzin boya fırçası veya tel fırça ile temizlenmesi ve daha sonra üzerine basınçlı hava uygulanması tavsiye edilir.

Derz kenarlarında istenmeyen lekeleri önlemek için kenarlara kendiliğinden yapışan bir bant uygulanır ve sonrasında bu bant derz kapatıldıktan hemen sonra sökülür (kabuk oluşumu öncesi).

2. Uygulama

Kartuşu özel tabancaya yerleştirin ve deliği, derzin içine girmeyecek, sadece kenarlara dokunarak kayarak ilerleyecek şekilde eğimli olarak kesin. FLEX PU-50 S'i, kartuşu 45o derecelik bir açıyla derz eksenini boyunca ilerleterek uygulayın. Halen tazeleyen mala ile mastiği düzleyin.

Uygulamada kullanılan aletlerin temizlenmesi: Aletler, malzeme halen tazeleyen standart solventler ile iyice temizlenmelidir. Malzeme sertleşirse araçlar mekanik olarak temizlenebilir.

Tüketim

- Derz 10mm x 10mm: 1 kartuş/3 m derz boyu.
- Derz 5mm x 5mm: 1 kartuş/12 m derz boyu.

Ambalaj

- 310 ml'lik kartuşlar.
- 600 ml'lik kartuşlar.

Срок на годност - Съхранение

Ürünün raf ömrü, kuru ve don şartlarının olmadığı ortamda muhafaza edilmek kaydıyla 12 aydır.

ISOMAT S.A.

YAPI KİMYASALLARI VE HARÇLARI

ANA OFİSLER - FABRİKA:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Yunanistan,
Tel.: +30 2310 576 000, Faks: +30 2310 722 475
www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr