

Teknik broşür

GB-COVER

Akrilik alçı panel macunu - Derz macunu

Tanım

GB-COVER, dış yüzey sıvası (perdah sıvası macunlama) ve alçı panel derzlenmesine uygun hazır macundur. Uygulamada ve astar çekme işinde oldukça rahatlık sağlar. Düz ve pürüzsüz, astar çekmeye ve boyamaya hazır bir yüzey sağlar.

EN 13963'e göre alçı paneller için 3A derz macunu (tesviye ve son kat macunu) olarak CE işareti taşımaktadır.

Uygulama alanları

GB-COVER alçıpan sıvasına uygundur, ayrıca derz bantlarıyla birlikte derzleme ve çatlak doldurma amaçlı derz macunu olarak da kullanılır.

Teknik veriler

Biçim:	macun
Renk:	beyaz
Yoğunluk:	1,60-1,70 kg/l
Kuruma süresi:	1-2 saat
İkinci katı dökme süresi:	2-3 saat
Minimum uygulama sıcaklığı:	+5°C
Alçıpana yapışma:	0,3 N/mm ²
Çatlama direnci:	geçer kalitede
Eğilme dayanımı:	150 N

Kullanım talimatları

1. Alt tabaka

Alt tabaka kuru, ve tozdan, yağdan, kirden, vb. arındırılmış olmalıdır.

2. Uygulama

a) Sıva uygulaması

GB-COVER'ı mala veya sprey ile bir veya iki kat halinde uygulayın. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra uygulanır.

b) Derzleme ve çatlak doldurma:

İlk olarak derz veya çatlak boyunca kendinden yapışan derz bandı serilir. Daha sonra GB-COVER'ı kuru ve temiz yüzeye mala veya sprey ile bir veya iki kat halinde uygulayın. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra uygulanır.

Alternatif olarak, eğer band kendinden yapışkanlı değilse derz veya çatlak boyunca ilk olarak bir kat GB-COVER serilir ve halen tazeyken band yerleştirilir, bastırılır ve derz macunuyla bütünleştirilir. Yüzey kurduğunda ikinci kata geçilir. Sıva veya derzleme işinden sonra son kat, zımpara kağıdıyla düzlenerek astarlamaya ve sonrasında boyamaya hazır hale getirilir.

Tüketim

Kat kalınlığına bağlı olarak 2,0-3,0 kg/m².

Ambalaj

GB-COVER, 7 kg ve 20 kg'lık plastik kaplarda satışa sunulur.

Raf Ömrü – Depolama

Orjinal, açılmamış ambalajında, +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.

Uçucu organik bileşenler (VOCs)

2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), j alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün için 30g/l (2010)'dur. Kullanıma hazır GB-COVER ürünü maks <30 g/l UOB ihtiva eder.

GB-COVER



ISOMAT S.A.

17th km Selanik – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios,
Yunanistan

12

3A - EN 13963

DoP No.: GB-COVER / 1252-03

Yanma dayanımı: F

Eğilme dayanımı: 150 N

İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60
Faks: +90 212 538 97 12

www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr