

Teknik Bilgi Formu

ISOFLEX-PU 500

Bir bileşenli, poliüretan, sıvı su geçirmezlik membranı

Tanım

ISOFLEX-PU 500, düz çatılar için bir bileşenli, poliüretan, sıvı su geçirmezlik membranıdır ve aşağıdakileri sunmaktadır:

- Saf, elastomerik, hidrofobik poliüretan reçinelere dayalı olduğundan dolayı mükemmel mekanik, kimyasal, termal, UV ve hava koşullarına dayanıklılık özellikleri.
- Dikişler veya derzler oluşturmadan sürekli, elastik, su geçirmez ve buhar geçiren membran.
- Beton, çimento harçları, ahşap ve mevcut akrilik veya hibrit sıvı su yalıtım membranları gibi çeşitli alt katmanlara mükemmel yapışmaya sahiptir.
- Düz olmayan alt tabakalarda bile uygulama imkanı.
- Yeşil örtü, çiçeklik v.b. için uygundur.
- Açık kat olarak koyu renk ISOFLEX-PU 500 seçildiğinde aynı renkteki TOPCOAT-PU 710 veya TOPCOAT-PU 720 ile korunması gerekmektedir.

EN 1504-2'ye göre onaylıdır ve beton yüzey koruması için bir kaplama olarak sınıflandırılır. CE işaretlidir. Sertifika No.: 2032-CPR-10.11.

Ayrıca ürün, EAD 030350-00-0402 gereksinimlerine göre başarılı şekilde test edilmiştir ve aşağıdakiler olarak sınıflandırılmıştır: W3, S, TL4-TH4, P4 özel, bunun anlamı, kullanıcı yükleri (P4) ile ilgili standart, iklim bölgesi (S) ve maksimum ve minimum işletme sıcaklıkları (TL4-TH4) ile tanımlandığından dolayı en kötü kontrol koşulları altında çalışma ömrünün 25 yıl olmasının beklenmesidir.

Teknik Değerlendirme Raporu - SOCOTEC No.: 21056808000018, 31/12/2024 tarihine kadar geçerlidir.

ISOFLEX-PU 500, CEN/TS 14416:2014'e göre kök penetrasyonuna karşı direnç açısından bağımsız bir laboratuvar tarafından başarıyla test edilmiştir.

ISOFLEX-PU 500, yaşam döngüsü çevresel etkilerinin değerlendirilmesinin ardından bir Çevresel Ürün Beyanı (EPD) almıştır. Kayıt No: EPD-IES-0016960, The International EPD® System.

Uygulama Alanları

ISOFLEX-PU 500, su geçirmezlik için idealdir:

- Serilmiş su geçirmezlik membranı olarak düz çatılar ve balkonlar.
- Yeşil çatılar ve çiçek tarhları.
- Kuvars kum, son katman olarak yayıldığı sürece mutfaklarda, banyolarda, balkonlarda ve düz çatılarda fayans katmanları altında.
- Düz çatılardaki termal yalıtım panelleri altında.
- Otoyollar, köprü tabliyeleri, tüneller v.b. gibi inşaat işlerinde.
- Açık otopark güverte sistemlerinde.
- Temellerde.
- Alçı taşı ve çimento levhaları.
- Ziftli membranlarının eski katmanlarında.
- Poliüretan köpük.
- Metal yüzeyler.

Teknik veriler

1. Sıvı formdaki ürünün özellikleri

Form:	poliüretan prepolimer
Renkler:	beyaz, gri, sipariş üzerine diğer renkler
Yoğunluk:	1,39 kg/l
Viskozite:	4,000 ± 500 mPa·s (+23°C'de)

2. Kürlenmiş membranın özellikleri

Kopmada uzama: (ASTM D 412 / EN 527-3)	> %500
Çekme mukavemeti: (ASTM D 412 / EN 527-3)	> 8 N/mm ²
SHORE A Sertliği:	75 ± 3
Su geçirmezlik: (DIN 1048)	5 atm
Güneş Yansıtma (SR): (ASTM E903-96)	%86
Kızılötesi Yayma: (ASTM C1371-04a)	0,88
Güneş Yansıtma İndeksi (SRI): (ASTM E1980-01)	108
İşletme sıcaklığı:	-40°C - +90°C arasında

ISOFLEX-PU 500

Yangına karşı tepki: SINIF B_{roof} - t1*
(EN 13501-5)

* Rapor No: 17/15049-2325 Part 1, APPLUS Laboratories.

Aşağıdakilere göre çatlak bağlama:

EN 1062-7
(Yöntem A): ≥ 3mm
(Sınıf A5 > 2,5 mm)

Teknik Rapor
TR-013:05-2004 (-30°C): Geçer,
maks. genişlik 1,5 mm

Teknik Rapor
TR-008:05-2004: Geçer (1000 devir),
maks. genişlik 2,0 mm

EAD 030350-00-0402'e göre:

Beklenen çalışma ömrü: W3 (25 yıl)

İklim bölgesi: S (Ciddi)

	Ciddi
Yatay yüzeyde yıllık radyan maruz kalması	≥ 5 GJ/m ²
Yıllık en sıcak ayın ortalama sıcaklığı	≥ 22°C

Minimum yüzey sıcaklığı: TL4 (-30°C)

Maksimum yüzey sıcaklığı: TH4 (+90°C)

Kullanıcı yükü: P4

Kategori	Kullanıcı yükü	Erişebilirlik örnekleri
P1	Düşük	Erişilmez
P2	Orta	Yalnızca çatının bakımı için erişilebilir
P3	Normal	Bitki ve ekipmanın bakımı ve yaya trafiği için erişebilirlik
P4	Özel	Çatı bahçeleri, dönüştürülmüş çatılar, yeşil çatılar

EN 1504-2'e göre:

Kılcal su absorpsiyonu: 0,01 kg/m²·h^{0.5}
(EN 1062-3,
EN 1504-2: w < 0,1'in gereksinimi)

CO₂ geçirgenliği: Sd > 50 m
(EN 1062-6)

Su buharı geçirgenliği: Sd = 0,72 m
(EN ISO 7783-2, geçirgen, Sınıf I < 5 m)

Yapışma: 2,0 N/mm²
(EN 1542, yaya yoğunluğu olmadan esnek sistemler ile ilgili gereksinim: 0,8 N/mm²)

Yapay iklimleme: Geçer (kabarma,
(EN 1062-11, çatlama veya
2000 saatten sonra) pullanma yok)

Kullanım talimatları

1. Alt tabaka hazırlama

Genel olarak alt tabaka kur (nem içeriği <%4) olmalıdır ve gres yağı, gevşek partiküller, toz, v.b. içermemelidir.

1.1 Beton alt tabakalar

Betondaki herhangi mevcut çukurlar, önceden uygun tamir maddeleri ile doldurulmalıdır.

Alt tabakadaki yoğun çatlaklar, yerel olarak astarlanmalıdır ve (hava koşullarına bağlı olarak) 2-3 saat sonra, FLEX PU-30 S veya FLEX PU-50 S poliüretan dolgu maddeleri ile doldurulmalıdır.

Beton ve <%4 nem içerikli diğer gözenekli yüzeylere, yaklaşık 200 g/m² tüketimde PRIMER-PU 100 astar ile işlem yapılmalıdır.

Rutubet içeriği >%4 olan alt tabakalar PRIMER-PU 140 özel iki bileşenli poliüretan astar, 100-250 g/m² tüketim oranında astarlanmalıdır.

1.2 Pürüzsüz ve emici olmayan alt tabakalar

Pürüzsüz ve emici olmayan yüzeyler, granül kaplı bitümlü su yalıtım membranları ve mevcut akrilik veya hibrit sıvı su yalıtım membranları, ağırlık olarak %30'a kadar su ile seyreltilmiş su bazlı epoksi astar olan EPOXYPRIMER-500 ile astarlanmalıdır. Ürün, bir kat olarak fırça veya rulo ile uygulanır. Tüketim: 150-200 g/m².

Hava koşullarına bağlı olarak nem içeriği %4'ün altına düşer düşmez 24-48 saat içerisinde ISOFLEX-PU 500 uygulanır.

1.3 Metal yüzeyler

Metal yüzeyler:

- Kuru ve temiz olmalı.
- Yapışmayı engelleyebilen malzemeler, yani gres yağı, gevşek partiküller, toz v.b. içermemeli.
- Yapışmayı engelleyebilen küf veya korozyon içermemeli.

ISOFLEX-PU 500

Fırçalayarak, zımparalayarak, kumlama yapılarak v.b. hazırlandıktan ve sonrasında tozdan tamamen temizlendikten sonra metal yüzeyler, bir veya iki katman halinde EPOXYCOAT-AC korozyon önleyici epoksi kaplama ile astarlanır. Rulo, fırça veya sprey ile EPOXYCOAT-AC uygulanır. Birinci katman kurduktan sonra, fakat 24 saat içerisinde ikinci katman uygulanır. Tüketim: 150-200 g/m²/katman. ISOFLEX-PU 500 uygulaması, sonraki 24-48 saat içerisinde yapılmalıdır.

2. Uygulama – Tüketim

Uygulamadan önce, homojen hale gelinceye kadar ISOFLEX-PU 500 ürününün hafif şekilde çalkalanması tavsiye edilir. Malzemedeki hava tuzaklarını engellemek amacıyla yoğun çalkalamadan kaçınılmalıdır.

a) Yüzeyin toplam su geçirmezliği

ISOFLEX-PU 500, iki katman halinde fırça veya rulo ile uygulanır. İlk katman, astarlamadan 2-3 saat sonra ve PRIMER-PU 100 hala yapışkanken uygulanır. İkinci katman, hava koşullarına bağlı olarak 8-24 saat sonra çaprazlamasına uygulanmalıdır. Tüketim: alt tabakaya bağlı olarak 1,0-1,5 kg/m².

Tüm yüzey üzerinde yoğun, çoklu çatlaklar olması halinde, ISOFLEX-PU 500 membran, 100 cm genişlikte polyester ağ bantları (60 g/m² veya 120 g/m²) ile takviye edilmesi kesinlikle tavsiye edilir. Bu bantlar, 5-10 cm üst üste binmelidir. Astarlamadan iki-üç saat sonra ISOFLEX-PU 500 ürününün ilk katmanı 100cm genişlikte uygulanır ve polyester ağ bant hala tazeyken serilir. Kalan yüzey üzerinde aynı uygulama süreci takip edilir. Daha sonra ISOFLEX-PU 500 ürününün ekstra iki katmanı tüm yüzey üzerine uygulanır. Tüketim: alt tabaka tipine bağlı olarak > 2,50 kg/m².

b) Çatlakların yerel su geçirmezliği

Bu durumda 10-12 cm genişlikte yalnızca çatlaklar boyunca alt tabakaya astar uygulanır. Astarlamadan iki-üç saat sonra ISOFLEX-PU 500 ürününün ilk katmanı uygulanır ve bu katman hala tazeyken 10 cm genişlikte polyester ağ bandı (60 g/m² veya 120 g/m²) onun üzerine yerleştirilir. Takviyeyi tamamen kaplayacak şekilde iki ekstra ISOFLEX-PU 500 katmanı çatlaklar boyunca uygulanır.

Tüketim: alt tabaka tipine bağlı olarak > 250 g/m² çatlak uzunluğu.

c) Fayanslar altında su geçirmezlik

ISOFLEX-PU 500, fırça veya rulo ile iki katman olarak uygulanır.

ISOFLEX-PU 500, hala taze haldeyken birinci katman üzerine 10 cm genişlikte polyester ağ bandı (60 g/m² veya 120 g/m²) serilerek derzler ve duvar-zemin bağlantıları boyunca yerel olarak takviye edilmelidir. Daha sonra takviyeyi tamamen kaplayacak şekilde iki ekstra ISOFLEX-PU 500 katmanı çatlaklar boyunca uygulanır. Son katman uygulandıktan sonra ve hala tazeyken, kuvars kum (Ø 0,3-0,8 mm) yayılmalıdır. Kuvars kum tamamen kuru olmalıdır. Kuvars kumun tüketimi: yaklaşık 3 kg/m². 24 saat sonra herhangi gevşek tanecikler, yüksek vakumlu temizleyici ile çıkarılmalıdır.

Fayanslar, ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-24 CRYSTAL GEL, ISOMAT AK-25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID gibi yüksek performanslı, polimer-değiştirilmiş fayans yapışkanıyla yapıştırılmalıdır.

Aletler, ISOFLEX-PU 500 hala tazeyken SM-28 solvent ile temizlenmelidir.

Ambalaj

ISOFLEX-PU 500, 1 kg, 6 kg, 12 kg ve 25 kg metal kutularda tedarik edilir.

Raf ömrü – Saklama

Orijinal, açılmamış ambalajında, +5°C ile +35°C arasında sıcaklıklarda saklanırsa üretim tarihinden itibaren 12 ay. Doğrudan güneşe maruz kalmaktan ve dondan korununuz.

ISOFLEX-PU 500

Açıklamalar

- Sprey ile uygulama durumunda, hava şartlarına bağlı olarak, sadece SM-28 özel solvent ile %10'a kadar seyreltilebilir.
- ISOFLEX-PU 500, yüzme havuzlarının kimyasal arıtılmış suyu ile temas için uygun değildir.
- Uygulama ve ürünün sertleşmesi esnasındaki sıcaklık +8°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- ISOFLEX-PU 500 ürününün tüketimi katman başına 750g/m² aşmamalıdır.
- Açılmış paketler derhal kullanılmalıdır ve tekrar saklanamaz.
- ISOFLEX-PU 500 yalnızca profesyonel kullanım amaçlıdır.

Uçucu organik bileşenler (VOCs)

004/42/CE direktifine göre (Ek II, Tablo A), SB tipi i alt kategorisindeki ürün ile ilgili maksimum izin verilen VOC içeriği, ürünün kullanıma hazır olması için 500g/l'dir (2010).

Kullanıma hazır ISOFLEX-PU 500 ürünü, maksimum 500 g/l VOC içermektedir.

İşbu belge İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE
aslına uygun olarak tarafımdan
çevrilmiştir Yeminli Tercüman ERKAN
KANDEMİR



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

15

ETA - 15/0206

EAD 030350-00-0402

DoP No.: ISOFLEX-PU 500 / 005-25

Roof slope: S1 to S4

External fire performance (EN 13501-5): B_{Roof} (t1)

Reaction to fire EN (13501-1): NPA

Dangerous substances: see section 3.2

Water vapor diffusion resistance factor μ : \approx 1800

Watertightness: Watertight

Resistance to wind loads: \geq 50 kPa

Resistance to mechanical damage: P1 to P4

Working life: W3 (25 years)

Lowest surface temperature: TL4 (-30°C)

Highest surface temperature: TH4 (90°C)

**Working life according to the
resistance to ageing media (heat and water):** W3
(25 years)

**Resistance to UV radiation
in the presence of moisture:** Moderate and Severe
climatic

Resistance to plant roots: NPA

Maximum tensile strength /elongation (5°C):
6.8 MPa / 43.9%

(Dynamic indentation P4)


Maximum tensile strength /elongation (30°C):
7.1 MPa / 39.4%

(Dynamic indentation P4)

Effects of day joints: 830 KPa

Slipperiness: NPA

ISOFLEX-PU 500

 2032
ISOMAT S.A. 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Yunanistan 12
2032-CPR-10.11 DoP No.: ISOFLEX-PU 500/1810-01 EN 1504-2 Yüzey koruma ürünleri Kaplama CO ₂ için geçirgenlik: $S_d > 50m$ Su buharı geçirgenliği: Sınıf I (geçirgen) Kılcal absorpsiyon: $w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ Yapışma mukavemeti: $> 1,0 \text{ N/mm}^2$ Yapay havalandırma: Geçer Ateşe karşı reaksiyon: Euroclass F Tehlikeli maddeler: 5.3'e uygundur

İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60
Faks: +90 212 538 97 12

www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr