

Teknik broşür

ISOMAT ST-1

Tuzun zarar verdiği taş duvar emprenyesi

Açıklama

Tuzun zarar verdiği restorasyonlar için özel emprenye. Kompleks yapısı sayesinde, klorürler ve sülfatlar gibi suda çözünebilir tuzları çözünmeyen bileşiklere dönüştürür.

Uygulama alanları

MARMOCRET-SP renovasyon sıvası ile birlikte tuzun zarar verdiği taş duvarların restorasyonunda kullanılır. ISOMAT ST-1, suda çözünebilir tuzları çözünmeyen bileşiklere dönüştürerek az çözünür tuzların ıslak ancak henüz hidrofobik olmayan restorasyon sıvasına nüfuz etmesini önler. Bu nedenle restorasyon sıvası, kuruduktan sonra taş duvara tuzdan korunma özelliği kazandırır.

Teknik veriler

Biçim:	sulu çözelti
Renk:	renksiz
pH:	1,0
Yoğunluk:	1,20 kg/l

Kullanım talimatları

Alt tabaka sağlam olmalı, tozdan, gevşek parçacıklardan, vb. arındırılmış olmalıdır. Zarar görmüş alanların en az 80 cm çevresinden kirlenmiş ve zarar görmüş sıvayı giderin. Taş duvar derzlerini en az 2 cm derinliğinde kazıyın. Yüzeyi çelik süpürge ile iyice süpürün. İşlem yapılacak alanlar kuru ve temiz olmalıdır. Tuza maruz kalma oranına ve taş duvarın emicilik kapasitesine bağlı olarak ISOMAT ST-1'i çıplak taş duvara bir veya iki kez fırçayla uygulayın.

Tek uygulama: ISOMAT ST-1: su = hacim olarak 1:1.

İki uygulama:

1. uygulama: ISOMAT ST-1 : su = hacim olarak 1:2.
2. uygulama: ISOMAT ST-1 : su = hacim olarak 1:1.

Uygulamalar arasında en az iki saatlik bir bekleme süresi olmalıdır. İlk uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra, ilgili Teknik broşüründe açıklandığı şekilde MARMOCRET-SP restorasyon sıvasını uygulayın.

Tüketim

İki uygulama için yaklaşık 0,4-0,5 kg/m².

Ambalaj

ISOMAT ST-1, 5 kg'lık plastik kaplarda satışa sunulur.

Raf ömrü - Saklama

Orjinal, açılmamış ambalajında, +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim tarihi itibarıyla 18 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.

Not

Ambalaj üzerinde yer alan güvenli kullanım tavsiyelerini ve notlarını inceleyiniz.

İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60
Faks: +90 212 538 97 12

www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr