

Teknik broşür

PL-PRIMER

Sıva astarı - Su kaybı bariyeri

Açıklama

PL-PRIMER, sıva yapılacak yüzeylere su ile seyreltilerek uygulanan, konsantre sıvı sıva astarıdır. Alt tabakaya hidrofobik bir yapı kazandırarak, su kaybından ötürü sıvanın dayanımının azalması riskini ortadan kaldırır. PL-PRIMER kabuk oluşturmaz, bu nedenle yapının alt tabakaya yapışmasını ya da buhar geçirimini etkilemez.

Uygulama alanları

PL-PRIMER; tuğla duvarlar, kireç taşı, gaz beton, vb. gibi sıva yapılacak emici yüzeyler üzerine uygulanarak sıvanın su kaybını önlemek için kullanılır. Bilhassa MARCOCRET renkli sıvalar için, tüm yüzey üzerinde homojen bir renk elde etmek açısından PL-PRIMER'in kullanılması gereklidir. Bu durumda PL-PRIMER renkli sıva yüzeyine (kaba sıva, beton, vb.) uygulanır.

Teknik veriler

Renk: şeffaf kırmızı
pH: 11,5
Yoğunluk: 1,03 kg/l

Kullanım talimatları

PL-PRIMER, sıva alt tabakasının emiciliğine bağlı olarak su ile hacimce 1:3 ila 1:4 oranında seyreltilir. Temiz bir alt tabaka üzerine fırça veya sprey ile uygulanır. Sıva öncesi astar kuru olmalıdır.

Tüketim

Alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak 40-100 g/m².

Ambalaj

PL-PRIMER, 5 kg ve 20 kg'lık plastik kaplarda satışa sunulur.

Raf ömrü - Saklama

Orjinal, açılmamış ambalajında, +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.

Notlar

- Fırça veya sprey uygulamasında kullanılan araçlar, kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.
- PL-PRIMER cam, metal veya çerçeveler üzerinde aşındırıcı etki gösterir.
- PL-PRIMER, kullanım öncesinde iyice karıştırılmalıdır.

Uçucu Organik Bileşikler (UOB)

2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), h alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün için 30g/l (2010)'dur. Kullanıma hazır PL-PRIMER ürünü maks <30 g/l UOB ihtiva eder.

İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60
Faks: +90 212 538 97 12 e-posta: info@isomat.com.tr