

Teknik broşür

# UNI-PRIMER

## Su bazlı akrilik astar

### Açıklama

Gözenekli alt tabakaları stabilize eden ve su bazlı boyaların, karo yapıştırıcılarının, esnek harçların, fırça ile uygulanabilen elastomerik kaplamaların, vb. uygun şekilde yapışmasını sağlayan polimer emülsiyon. Alt tabakanın gözeneklerine nüfuz ederek alt tabaka ve uygulanacak boya, yapıştırıcı, harç, kaplama, vb. arasında bir bağlama tabakası olarak çalışır.

UNI-PRIMER, yaşam döngüsü çevresel etkilerinin değerlendirilmesinin ardından bir Çevresel Ürün Beyanı (EPD) almıştır. Kayıt No: S-P-06176, The International EPD® System.

### Uygulama alanları

UNI-PRIMER, beton, taş, sıva, alçıpan, sunta, vb. gibi gözenekli alt tabakalara su bazlı boyaların yapışmasını sağlayan kullanıma hazır bir astardır. Zayıf veya ufalanır duruma gelmiş sıvaları, vb'yi güçlendirir.

Ürün aynı zamanda alçıpan ya da sunta ile oluşturulmuş, üzerine karo yapıştırıcılarının, AQUAMAT-ELASTIC'in (2 bileşenli, elastik yalıtım macunu) ya da ISOMAT SL-17'nin (karoların altında su yalıtımı sağlamak için kullanılan fırça ile uygulanabilen elastomerik sıvı mebran) uygulanacağı yüzeylerin su emilimini dengelemek ve azaltmak için de kullanılır.

Bina dışı ve bina içi alanlarda uygulamaya uygundur.

### Teknik veriler

Biçim: emülsiyon  
Renk: şeffaf koyu beyaz  
Yoğunluk: 1,00 kg/l

### Kullanım talimatları

#### 1. Alt tabaka

Astarlanacak yüzey kuru olmalı, tozdan, yağdan, kirden, vb. arındırılmış olmalıdır.

#### 2. Uygulama

UNI-PRIMER, iyice karıştırılır ve boya öncesi alt tabakaya fırça, rulo veya sprey ile homojen şekilde uygulanır.

### Tüketim

Alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak 100-200 g/m<sup>2</sup>.

### Ambalaj

UNI-PRIMER, 1 kg, 5 kg ve 20 kg'lık plastik kaplarda satışa sunulur.

### Raf ömrü - Saklama

Orjinal, açılmamış ambalajında, +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim tarihi itibariyle 24 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.

### Notlar

Uygulama esnasındaki sıcaklık en az +5°C olmalıdır.

### Uçucu Organik Bileşikler (UOB)

2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), h alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün için 30g/l (2010)'dur.

Kullanıma hazır UNI-PRIMER ürünü maks <30 g/l UOB ihtiva eder.

### İSOMAT

YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.  
YENİBOSNA MERKEZ MH. 29 EKİM CD. NO:5  
İSTANBUL VİZYON PARK OFİS PLAZALARI  
2. PLAZA K:2 OFİS: 204, Bahçelievler / İSTANBUL  
Tel.: +90 212 873 30 00 & +90 212 777 52 60  
Faks: +90 212 538 97 12

www.isomat.com.tr e-posta: info@isomat.com.tr