

# VS-1

## Şeffaf akrilik koruyucu taş verniği

### Açıklama

VS-1, doğal taşları (arduaz veya sinter taşı, vb.) ve yapay bina malzemelerini (dekoratif tuğlalar, çatı kiremitleri, vb.) emprenye etmek için kullanılan, şeffaf, kullanıma hazır bir akrilik verniktir.

- Mükemmel su yalıtımı sağlar.
- Uzun ömürlü koruma sağlar.
- Uygulandığı malzemenin doğal rengini dışa çıkarır.
- UV-stabildir: zamanla sararmayacaktır.
- Yağmur suyuna ve yabancı maddelerin emilmesine karşı sahip olduğu direnç sayesinde yüzeyleri tuz etkisine ve ayrıca don ve kir etkilerine karşı korur.
- Bina dışı ve bina içi alanlarda kullanıma uygundur.

### Uygulama alanları

VS-1 uygulandığı malzemenin doğal rengini dışa çıkarır ve aynı zamanda yüzeyleri yağmur suyunun ve atmosfer kirlenmesinin etkilerinden korur. Doğal taş, kaplanmamış çıplak taş, çatı kiremitleri, vb.'nin emprenye edilmesine uygundur. Bina dışı ve bina içi alanlarda duvar ve zeminlere uygulanır.

### Teknik veriler

Renk:	şeffaf
Yoğunluk:	0,90 kg/l
Dokunma kuruması:	15 ±5 dak.
Tekrar kaplama süresi:	2-3 saat
Viskozite: (DIN 53211-70, 2 mm, 23°C)	35 ± 5 san.
Parlaklık: (EN ISO 2813-99, 20°C)	> %65
Ağırlık olarak katı içerek: (EN ISO 3251-03)	%19±1

#### Aletlerin Temizlenmesi:

Temizlemeden önce aletlerden olabildiğince fazla malzemeyi çıkarın. Kullanımdan hemen sonra aletleri SM-21 ve SM-27 iyice temizleyin.

### Kullanım talimatları

#### 1. Alt tabaka

VS-1'in uygulanacağı yüzeylerde açık gözenekler bulunmalıdır. Pencereler gibi komşu yüzeyler, boyalı yüzeyler ve polistiren, derz mastiği, bitüm, vb. gibi çözücülerin etkisine karşı hassas olan yüzeyler VS-1 uygulaması esnasında korunmalıdır.

#### 2. Uygulama

VS-1 uygulaması fırça, rulo veya sprey ile iki kat halinde gerçekleştirilir. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra uygulanır.

### Tüketim

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak kat başına 150-200 ml/m<sup>2</sup>.

### Ambalaj

VS-1, 1 litrelik, 4 litrelik ve 10 litrelik metal kaplarda satışa sunulur.

### Raf ömrü – Saklama

Orjinal, açılmamış ambalajında, +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim tarihi itibariyle 24 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.

### Notlar

- Ürün uygulama esnasındaki sıcaklık, +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
- VS-1, solventler içerir. İç mekan uygulamaları için iyi havalandırma sağlayın.
- Sertleştikten sonra, VS-1 sağlık için tamamen güvenlidir.
- Kullanmadan önce ambalaj üzerinde yazılı güvenlik talimatlarına lütfen bakın.

### Uçucu Organik Bileşikler (UOB)

2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), h alt kategorisindeki ve SB tipindeki ürün için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün için 750 g/l (2010)'dur.

Kullanıma hazır VS-1 ürünü maks <750 g/l UOB ihtiva eder.