

Teknik broşür

SUPERGRUND

Düz veya emici olmayan yüzeylerin pürüzlendirilmesi için yapıştırma astarı

Açıklama

SUPERGRUND, sentetik reçineler ve kuvars kumundan yapılmış bir yapıştırma astarıdır. Düz ve emici olmayan alt tabakalara uygulanır.

- Su bazlıdır, bu sayede tamamen kokusuz olduğundan iç mekanda kullanıma uygundur.
- Kullanıma hazırdır.
- Hızlı kurur.
- Yüksek kapatma/örtme gücüne sahiptir.
- Alttan ısıtmalı alt tabakalara uygundur.

Uygulama alanları

SUPERGRUND, uygulanacak karo yapıştırıcısının yapışma gücünü kuvvetlendirmek amacıyla alt tabaka yüzeyini pürüzlendirmek için hazır astar olarak kullanılır. Aynı zamanda DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX ve DUROCRET-DECO FINISH dekoratif çimento harçları ve ACRYL-DECO FINISH hazır akrilik kaplama için astar olarak da kullanılır.

Eski karolar, mermer, doğal taş, çimento esaslı endüstriyel zemin kaplamaları, ahşap, metal ya da PVC zemin kaplamaları, branda (linolyum) ve aynı zamanda anhidrit ve magnezyum şapları gibi çok sayıda düz ve emici olmayan alt tabakalara uygulanır.

Teknik veriler

Biçim:	sıvı
Renk:	kırmızı
Yoğunluk:	1,39 kg/l
Bir sonraki katı dökme süresi:	+20°C'de 1 saat

Kullanım talimatları

1. Alt tabakanın hazırlanması

Astarlanacak alt tabaka olmalı, tozdan, yağdan, kirden, vb. tamamen arındırılmış olmalıdır.

2. Uygulama

Kullanım öncesinde ürün kabının içeriği, karışım homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Emici olmayan alt tabakalar için SUPERGRUND, doğrudan kaptan alt tabakaya dökülür ve bir rulo

veya fırça ile tek kat serilir. Eğer ilk kat uygulandıktan sonra malzeme, yüzeyi tamamen kapatamadıysa, ilk kat kuruduktan sonra ikinci bir kat uygulanmalıdır.

Yapıştırıcı, astarlamadan bir saat sonra +20°C'de uygulanabilir.

Emici alt tabakalarda ise SUPERGRUND, alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak saf su ile 1:1 oranına kadar seyreltilir.

SUPERGRUND daha sonra alt tabakaya rulo veya fırça ile homojen olarak uygulanabilir. Yapıştırıcı, astar kuruduktan sonra uygulanabilir.

DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH ve ACRYL-DECO FINISH katları, ilk 24 saat bitiminden sonra, astar da tamamen sertleşmişse uygulanabilir.

Tüketim

Alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak 100-200 g/m².

Ambalaj

1 kg'lık, 5 kg'lık ve 20 kg'lık kaplar.

Raf ömrü / Saklama koşulları

Orjinal açılmamış ambalajında, +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında saklanması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 ay. Ürün, doğrudan güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.

Notlar

- Uygulama esnasındaki sıcaklık +5°C ila +30°C arasında olmalıdır.
- Astar, bir sonraki kat uygulanmadan önce tamamen kuru olmalıdır.

Uçucu Organik Bileşikler (UOB)

2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo A), h alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, hazır ürün için 30 g/l (2010)'dur.

Hazır SUPERGRUND ürünü, maksimum 30 g/l UOB ihtiva eder.